

Technisches Datenblatt A-TAG STRONG 180 UOU

Aufbau

A-Tag Strong 180 UOU ist ein Verbund aus einem maschinenglatten Papier/OPP-Folie/maschinenglatten Papier. Aufgrund der Paperoberfläche lässt es sich in allen gängigen Druckverfahren bedrucken.

Anwendungsbeispiele

- Anhängeetiketten
- Reißfeste Karten
- Umschläge für Präsentationsunterlagen oder Muster

Eigenschaften

| | | | |
|------------------------|------------|------------------|-----------|
| Flächengewicht | 181 +/- 11 | g/m ² | |
| Dicke | 220 +/- 15 | μ | |
| Biegesteifigkeit längs | 900 | mN/10mm | DIN 53121 |
| Biegesteifigkeit quer | 450 | mN/10mm | DIN 53121 |
| Bruchlast längs | 180 | N/15mm | ISO 1924 |
| Bruchlast quer | 160 | N/15mm | ISO 1924 |
| Opazität | >94 | % | ISO 2471 |

Bemerkung: jeweils Mittelwert aus 10 Einzelwerten

Wir empfehlen Ihnen, vor Verwendung des Produktes eigene Druck- sowie Anwendungstests durchzuführen.

Diese Daten beruhen auf dem derzeitigen Qualitätsstand. Technische Änderungen zur Verbesserung der Produkte behalten wir uns vor. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind keine rechtlich verbindlichen Beschaffenheitsangaben bzw. Zusicherungen eines bestimmten Verwendungszwecks. Sie bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.

Stand: 01-2015

ACP-Papier e.K.
Inhaber: Arnd Dornbusch
Zur Waterfuhr 3
21271 Hanstedt
Amtsgericht Lüneburg HRA 110790
Ust-Id.Nr.: DE241885965

Bankverbindung:
Kreissparkasse Harburg-Buxtehude
Bankleitzahl: 20750000
Kontonr.: 18107359
Swift-BIC: NOLADE21HAM
IBAN: DE06 2075 0000 0018 1073 59

Telefon: 04184.897604
Fax.: 04184-897605
Email: info@acp-papier.de
URL.: www.acp-papier.de